



TOTALFIX®



TOTALFIX FAST

DESCRIERE

TOTALFIX FAST este un produs de etanșare pe bază de ciment cristalin integral cu priză rapidă proiectat pentru a stopa scurgerile de apă active și pătrunderea umezelii.

RECOMANDAT PENTRU

TOTALFIX FAST poate fi folosit intern sau extern ca și mortar de blocare cu impermeabilizare sau pentru situațiile în care este necesară priza rapidă sau consolidarea precoce.

- ◆ Blocarea/stoparea scurgerilor de apă active
- ◆ Etanșarea îmbinărilor care prezintă scurgeri și modelarea orificiilor de imbinare sau a crăpăturilor

TOTALFIX FAST poate fi folosit pe următoarele suprafețe:

- ◆ Beton
- ◆ Zidărie
- ◆ Ceramică
- ◆ Piatră
- ◆ Fonta
- ◆ Metal

AVANTAJE

- ◆ Stopează scurgerile de apă
- ◆ Face priză în aproximativ 30 de secunde după amestecare
- ◆ Durabil
- ◆ Poate fi folosit sub apă
- ◆ Este ușor de aplicat
- ◆ Ambalat în recipiente ușor de folosit

AMBALARE

Acest produs poate fi achiziționat în set-uri a câte 25 kg,

din care:

-17,5 kg de ciment pulbere, ambalat în sac impermeabil ;

-5 kg de component **A** al amestecului, câte 1 kg. în 5 recipiente de 2 kg, ;

-2,5 kg de component **B** al amestecului, in 5 recipiente a cate 0,5 kg.

Set-ul mai contine 10 recipiente de plastic pentru masurarea componentelor amestecului.

DEPOZITARE

Durata de păstrare pe raft este de 12 luni în situația în care este depozitat la loc uscat în ambalajul original nedeteriorat și nedeschis.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței:

Suprafata de aplicare trebuie să fie curata și fără contaminatori . Scurgerile trebuie înlăturate până la atingerea materialului sănătos, lăsând o adâncitură adecvată pentru aplicarea produsului **TOTALFIX FAST**

SĂNĂTATE ȘI SIGURANTA

TOTALFIX FAST conține ciment. Este iritant pentru ochi și piele. Poate cauza sensibilizarea pielii în contact cu aceasta. Evitați contactul cu ochii și cu pielea. În cazul contactului cu ochii clătiți cu apă din abundență și cereți sfatul medicului. In timpul aplicarii purtați mănuși de protecție.

Amestec:

Raportul de amestec standard este 0,375 kg de ciment pulbere (2 recipiente de masura din set) și 0,150kg emulsie(1 recipient de masura din set). Emulsia se obtine prin amestecarea componentei **B** cu A in recipientul initial al componentei A. Dupa amestecarea componentelor A si B se asteapta pentru fluidizarea emulsiei circa 30 min. Un recipient cu emulsie se toarna intr-un cancioc, se adauga 2 recipiente cu ciment pulbere . Se amesteca repede. Amestecul trebuie să aibă o consistență superficială uscată cu aspect lucios. Durata de amestecare este de 45-60 secunde, iar priza apare după aproximativ 15- 30 de secunde dupa amestecare.

Aplicare:

Pentru a evita irosirea trebuie amestecate doar cantitățile indicate de **TOTALFIX FAST**.

După amestecare aplicați **TOTALFIX FAST** imediat pe zona corespunzătoare. Materialul trebuie să aibă forma unei pene și forțat în zona de scurgere. Aplicați prin presare amestecul în zona scurgerii iar apoi fixați cu putere aproximativ 30 de secunde. (Purtați mănuși de cauciuc). Presați materialul fără a-l deranja până ce acesta face priză. Îndepărtați materialul în exces.

DATE TEHNICE

Tip	Pulbere, Lichide
Culoare	Gri(pentru pulbere) Alba (pentru emulsie)
Componente	3 componente
Temperatură de aplicare	5 ⁰ C la 30 ⁰ C
Durata de aplicare	aprox.15- 30 de secunde (după amestec)

EMULSIE APOASA PE BAZA DE RASINI SINTETICE

Componenta A: *Aspect:* fluid transparent, usor galbui
 Vascozitate: 200-300 cP
 Densitate: 1.008 g/mL

Componenta B: *Aspect:* fluid transparent, galbui
 Vascozitate: 900-1400 cP
 Densitate: 1.13 g/mL

Amestec A+B: *Aspect:* fluid vascos,alb
 Vascozitate initiala: 1500-2500 cP
 Vascozitate dupa 15 minute: 400-600 cP

Timp de lucru: 60 de minute de la amestecarea A cu B (si dupa ce s-a asteptat 15 minute pana la reducerea viscozitatii)

Amestecul A+B nu se expune la actiunea directa a razelor solare.

De preferat sa se lucreze la temperaturi de cca. 20-25°C.

Pe parcursul utilizarii, amestecul se poate incalzi usor datorita reactiei componentelor.

Este bine sa nu se depaseasca durata de utilizare de 60 de minute (pot aparea coagulari).

OBS.: Emulsia A+B se va utiliza si pentru sigilarea suprafetelor de contact finale sau initiale pentru marirea aderenței (amorsa).

COMPONENTA SOLIDA C – pulbere pe baza de ciment, agregate si aditivi